



## PANTANAX 3401

Rev.: 0 ; Vig.: 01/04/2003

W. Nr.: 1.3401 | NF A 35-554 / 04-82: Z 120 M 12

Hoja 1/1

### Composición química (en %)

	<b>C</b>	<b>Si</b>	<b>Mn</b>
	1,20	0,40	12,50

### Propiedades del acero

Pantanax 3401 es un acero austenítico con alta resistencia al desgaste contra los efectos importantes de los impactos y quebraduras. Este grado es menos resistente al desgaste por fricción. El impacto causa endurecimiento por deformación, incrementando la dureza en la superficie hasta 480 HB (43 HRC).

### Aplicaciones

Ganchos y pernos para dragas.  
Planchas trituradoras.

### Condiciones de entrega

Laminadas y recocidas en solución.

### Formatos disponibles

Formato (mm)	Espesores en milímetros												
	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
1000 x 2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1500 x 3000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Asesoramiento técnico:

Nuestro departamento técnico está a vuestra disposición para asesorarlo en la selección y tratamiento térmico más aconsejable de nuestros aceros para la construcción de su herramental.